

# AMETISTA

## SEMI PRECIOSA

# GRANISTONE®

A ROCHA

### FORMAS DE USO:

Polido e escovado

### REGIÃO:

Ceará



Reflorescimento



Reuso de água



Eficiência energética

TESTE	UN.	MÉDIA	DESVIO	NORMA
Densidade aparente	kg/m <sup>3</sup>	2637,57	7,17	ABNT NBR 15845-2:2015
Porosidade aparente	%	0,28	0,10	ABNT NBR 15845-2:2015
Absorção de água	%	0,10	0,04	ABNT NBR 15845-2:2015
Resistência à compressão uniaxial (sec.)	MPa	156	16,80	ABNT NBR 15845-5:2015
Resistência à compressão uniaxial (sat.)	kgf/cm <sup>2</sup>	-	-	ABNT NBR 15845-5:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sec.)	MPa	8,47	4,23	ABNT NBR 15845-6:2015
Flexão (carregamento em 3 pontos -sat.)	MPa	4,22	4,15	ABNT NBR 15845-6:2015
Resist. ao desgaste por abrasão (1000m)	mm	0,26	-	ABNT NBR 12042 : 2012
Resistência ao impacto de corpo duro	J	3,43	0,57	ABNT NBR 15845-8:2015

Interno
 Externo
 Baixíssimo
 Elevado
 Geral

### FORMAS DE USO:

Bancada cozinha
 Piso piscina e terraços  
 Bancada banheiros
 Paredes internas  
 Bancada área externa
 Paredes externas  
 Paredes áreas molhadas  
 Piso interno
 Escadas  
 Piso externo

### FORMATOS: ESPESSURA:

300X300	20mm
	25mm
200X200	20mm
	25mm



Membro



Mais informações